



SANTRA
— TEKNİK YALITIM A.Ş. —

ACRİ BLOCK-UV ELYAFLI

ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI UV DAYANIMLI SU YALITIM KAPLAMASI



TANIM

ACRİ BLOCK-UV ELYAFLI, tek bileşenli, elastomerik reçine esaslı, lif takviyeli, su bazlı, UV dayanımı su yalıtım kaplamasıdır. Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. Teras, çatı, balkon ve dış cepheelerde eksiz ve dayanıklı su yalıtım sağlar.



KULLANIM ALANLARI

- Teras, çatı, balkon ve güneş alan yüzeler
- Dış cepheelerde su yalıtım
- Eski membran, bitülmü yüzeler
- Beton, şap, siva, tuğla, gaz beton yüzeler
- Aşışap ve metal yüzelerle



ÖZELLİKLER

- Su yalıtımı sağlar
- UV ışınlarına karşı dayanıklılıklar
- Elastic yapış sayesinde çatılak köprüleme özelliğine sahiptir.
- Eylülde çalışınız yüksek mukavemet sağlar.
- Sıbaızlıdır, çevre dostudur.
- Uygulaması kolaydır, fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır.
- Alkali dayanımları



UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, boyadan, kür ve diğer yapı ile ilgili olmayan deterjan, buhar basıncı hava veya fırça ile arındırılmalıdır.

- Yüzeydeki 0,2 mm'den geniş çatlaklar tamlir edilmelidir
- Pürüzlendirilmiş yüzeler acrı block-UV Elyafli uygulaması için dana iyi mekanik özellik sağlar.
- Zemin nem oranı %51 geçmemelir.

Uygulama

İyice karıştırılan malzeme, fırça, rulo veya püskürtme ile en az 2 kat olarak uygulanan. Kallar arasında 4-6 saat beklenmelidir.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Zemin sıcaklığının +53°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda malzeme uygulanmamalıdır. Yüzey tamamen kuru olmalıdır. Sıcaklığın ilk 2 saat +53°C üstünde olmamasına dikkat edilmelidir.
- Ambalajlar tek kullanımlığa uygun tasarlanmıştır. Ürün karıştırdıktan sonra hemen uygulanmalıdır.
- Uygulanan sonraki ilk 24 saat içinde malzeme yağmur ve kar olmamalıdır.



SARFIYAT

Yüzeyin durumuna bağlı olarak; 1,50 kg/m²
(En az 2 kat uygulama önerilir.)



AMBALAJ VE DEPOLAMA

Orijinal ambalajında. +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve yüzlerimdirimi ortamlarda, güneş, yağmır ve dondun korunarak depolandırında raf ömür üretim tarihinden itibaren 12 aydır.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Renk	Beyaz
Yoğunluğu	1.40 ± 0.02 kg/m ²
Katı Madde	≥ %65
Uygulama Sıcaklığı	+10°C / +35°C
Servis Sıcaklığı	+20°C / +85°C
Çatlak Köprüleme	> 1,00 mm
Uzama Oranı	> %250
Kuruma Süresi (20°C)	4-6 saat (2. kat)
Tam Kuruma	7 gün