SANTRA
TEKNİK YALITIM A.Ş.

BETOPAR BLOCK

BETON KÜR, TOZUMA ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU KAPLAMA







TANIM

BETOPAR BLOCK, solvent esaslı akrilik reçine yapısına sahip, şeffaf beton kür ve koruma malzemesidir. Betonun kontrollü kürlenmesine yardımcı olur, tozumayı azaltır ve yüzeyin aşınma dayanımını artırır. Beton üzerinde su itici, parlak ve koruyucu bir tabaka oluşturur.

KULLANIM ALANLARI

- Taze ve sertleşmiş beton yüzeyler
- Endüstriyel zeminler
- Otopark ve depo zeminleri
- Fabrika ve atölyeler
- Betonarme döşemeler
- Dikey ve yatay beton yüzeyler
- Baskılı beton uygulamaları
- Yüzey sertleştirici uygulanmış betonlar
- İç ve dış mekân betonları

ÖZELLİKLER

- Beton yüzeyde tozumayı azaltır.
- Betonun kontrollü kürlenmesine yardımcı olur.
- Aşınma dayanımını artırır.
- Şeffaf ve parlak görünüm sağlar.
- Su itici özellik gösterir.
- UV dayanımı sayesinde iç ve dış mekânlarda kullanılabilir.
- Kullanıma hazırdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

- Yüzeyi toz, kir, yağ ve gevşek parçalardan arındırın.
- Eski beton yüzeylerin kuru, temiz ve sağlam olduğundan emin olun.
- Ürünü inceltmeden fırça, rulo veya püskürtme ile eşit şekilde uygulayın.
- Yüksek dayanım gereken yüzeylerde ikinci katı 24 saat sonra uygulayın.
- Uygulama sonrasında yüzeyi 2–3 saat yağmur ve sudan koruyun.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Uygulama sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Islak veya üzerinde su birikintisi bulunan yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Taze beton, uygulama ekipmanından zarar görmeyecek kadar priz almış olmalıdır.
- Ürün solvent içerdiğinden ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

SARFİYAT

Ortalama 0,200 kg/m²
Normal beton yüzeylerde tek kat uygulama önerilir. Emici yüzeylerde ikinci kat uygulanabilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 L ve 20 L metal teneke
- Raf ömrü: 1 Yıl
- Orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında saklayın.
- Ateşten, kıvılcımdan ve yüksek sıcaklıktan uzak tutun.
-

GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Ürün tipi	Beton kür ve koruma
Yapı	Akrilik, solvent esaslı
Görünüm	Şeffaf
Yoğunluk	0,90 ± %2 g/cm³
Kuruma süresi	45–60 dakika
Raf Ömrü	12 Ay

Tuzla Mescit Mahallesi Ulugüney Sokak No; 1 Kat. 3
Daire; 33 TUZLA /ORHANLI / İSTANBUL

İrtibat ; 0530 795 59 05
info@santrateknik.com