



SANTRA
— TEKNİK YALITIM A.Ş. —

BİTÜ ARD BLOCK

HİBRİD POLİMER ESASLI LİKİT SU YALITIM KAPLAMASI



TANIM

BİTÜ ARD BLOCK, kauçuk-bitüm esaslı ve arduvaz kumu takviyeli, yüksek elastikiyete sahip, solvent içermeyen su yalıtım ve yüzey kaplama malzemesidir. Beton, metal ve ahşap gibi farklı yüzeylerde mükemmel aderans sağlar.



KULLANIM ALANLARI

- Beton, sıva ve şap, sıvanmış tuğla, bitümlü membran, zift, asfalt, metal, ahşap, çinko, sac, çeşitli plastikler
- Sıvanmış veya astarlanmış gaz beton, brüt beton
- Asbestli çimento levha, çimento yonga levhalar
- Teras, çatı ve açık mekanların su yalıtımında
- Eski bitümlü membran, shingle gibi yüzeylerde Balkon, temel, perde duvar, bodrum ve çatı deresi gibi alanlarda



ÖZELLİKLER

- Yüksek elastikiyete sahiptir
- Su bazlıdır, solvent içermez.
- Teras, düz çatı ve çatı deresi gibi güneş ışığına maruz kalan alanlarda kullanıma uygundur.
- Nemli yüzeylere astarsız yüksek yapışma sağlar.
- Kuru ve hafif nemli, emici ve emici olmayan pek çok yüzeye kuvvetle yapışır.
- Zamanla ayrılma veya kabarma yapmaz



UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

- Yüzey; toz, yağ, boya, silikon ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır.
- Geniş boşluklar tamir harcıyla doldurulup yüzey düzeltilmelidir.

Astarlama

- Gerekli durumlarda uygun astar uygulanmalı ve kuruması beklenmelidir.

Uygulama

- A ve B bileşenleri üretici talimatına göre karıştırılmalıdır.
- Fırça, rulo veya spatula ile en az 2 kat uygulanmalıdır.
- Katlar arasında 6–12 saat beklenmelidir.
- Uygulama sonrası en az 48 saat su, yağmur, don ve güneşten korunmalıdır.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Zemin sıcaklığının +5°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey temiz, sağlam, kuru veya hafif nemli olmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey en az 24 saat su, yağmur, don ve dış etkenlerden korunmalıdır.
- En iyi performans +10°C ile +30°C sıcaklarda elde edilir.



SARFIYAT

Yüzeyin durumuna bağlı olarak; 2 kg/m²



AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ambalaj: 20 kg set (7,5 kg Bitüm + 12,5 kg Arduvaz kumu)
- A Bileşeni: 7,5 kg (Bitüm)
- B Bileşeni: 12,5 kg (Arduvaz kumu)
- Orijinal ambalajında, +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Bitüm
Raf ömrü	12 ay
Tam kuruma süresi	2-4 saat
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +30°C
Uv Dayanımı	Yüksek
Tam kürlenme	7 gün
Renk	Siyah
Su Geçirmezlik	Var