



SANTRA
— TEKNİK YALITIM A.Ş. —

BİTÜ MACUN-UV

BİTÜM KAUÇUK ESASLI, UV DAYANIMLI, SU YALITIM MACUNU



TANIM

BİTÜ MACUN-UV, bitüm kauçuk esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen, %100 elastik, UV dayanımlı su yalıtım macunudur.



KULLANIM ALANLARI

- Beton, sıva ve şap, sıvanmış tuğla, bitümlü membran,
- Çatı, asfalt, metal, ahşap, çinko, sac, çeşitli plastikler,
- Gaz beton ve benzeri yüzeylerde,
- Perde duvarlarında ve istinat duvarlarının su yalıtımında,
- Bina dış cephelerinde, teras ve balkonlarda,
- Düşey ve yatay uygulamalarda,
- Eski bitümlü membranların tamiratında,
- Toprak altında ve üstünde, - Yatayda ve düşeyde güvenle kullanılabilir.



ÖZELLİKLER

- %100 elastikiyet özelliğine sahiptir.
- Kuru ve nemli yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Su geçirimsiz, uzun ömürlüdür.
- Emici ve emici olmayan yüzeylere güçlü aderans sağlar.
- Toprak altında mikroorganizma ve yeraltı sularından etkilenmez.
- Isı değişimlerine karşı esnekliğini korur, catlama yapmaz.
- Kolay uygulanır, fırça, rulo veya spatula ile sürülebilir.



UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

- Uygulanacak yüzey toz, yağ, kir, gevşek parçalar ve kabarmış malzemelerden arındırılmalıdır.
- Gerekli durumlarda yüzey tamir edilmeli ve kuru veya hafif nemli olmalıdır.

Uygulama

- Ürün kullanıma hazırdır, karıştırıldıktan sonra uygulanır.
- Fırça, rulo veya spatula ile 2-3 kat uygulanır.
- İlk kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulanmalıdır.
- Her kat arasında 4-6 saat beklenmelidir (20°C).
- Uygulama sonrası yüzey yaklaşık 48 saat su, yağmur, don ve dış etkenlerden korunmalıdır.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Zemin sıcaklığının +5°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey temiz, sağlam, kuru veya hafif nemli olmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey en az 48 saat su, yağmur, don ve dış etkenlerden korunmalıdır.



SARFIYAT

Yüzeyin durumuna bağlı olarak; 1,50 kg/m²
(En az 2 kat uygulama önerilir.)



AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ambalaj: 18 kg plastik kova
- Orijinal ambalajında, +5°C / +25°C'de havalandırılmış,
- kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
- Açılmış ambalajlar, ağzı tekrar sıkıca kapatılırsa, en fazla bir hafta süre içinde kullanılmalıdır.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Köpme Uzaması	> %1000
Yoğunluğu	1.20 ± 0.05 kg/m ²
Katı Madde	≥ %68
Uygulama Sıcaklığı	+10°C / +35°C
Servis Sıcaklığı	+20°C / +85°C
Plastik Şekil Değiştirme	> 1,00 mm
Renk	Kahverengi-Siyah
ph	8-9