

BLUE POOL BLOCK

POLİÜRETAN- ALİFATİK ESASLI HAVUZ SU YALITIM KAPLAMASI



TANIM

BLUE POOL BLOCK, poliüretan esaslı, iki bileşenli, içme suyu depoları ve havuzların su yalıtımı için tasarlanmış kimyasal dayanımı yüksek, UV dayanımlı, mavi renkli, elastik su yalıtım kaplamasıdır.



KULLANIM ALANLARI

- Açık ve kapalı havuzlarda
- Teras, çatı ve balkonlarda
- İçme suyu depoları ve su tanklarında
- Banyo, mutfak gibi ıslak zeminlerde
- Beton, metal yüzeylerde
- Mozaik yüzeylerde



ÖZELLİKLER

- UV dayanımı vardır.
- Sürekli su temasına karşı dayanıklıdır.
- Yüksek çatlak örtme kapasitesine sahiptir.
- Dersiz, eksiz kaplama yapılır.
- Buhar geçisini engellemez.
- Zehirli veya zararlı değildir.
- Havuz kimyasallarına dayanıklıdır.
- Donmaya karşı dayanımı yüksektir.



UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

- Uygulama yüzeyi; toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kolay yapışmayı önleyici maddelerden tamamen temizlenmiş olmalıdır.
- Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, tutunmamış sıvalar sökülerek yüzey düzgün ve sağlam hale getirilmelidir.
- Bosdül alanlar onarılmalı, gerekirse pürüzlendirme yapılarak mekanik yöntemlerle aderans sağlanmalıdır.

Uygulama

- Ürünler önce ayrı ayrı ambalaj açılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılmalıdır. Sonra A ve B bileşenleri birleştirilip yine düşük devirli bir karıştırıcı ile minimum 3-4 dakika daha karıştırılarak kullanıma hazır hale



UYGULAMA KOŞULLARI

- Zemin sıcaklığının +5°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey temiz, sağlam, kuru veya hafif nemli olmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey en az 48 saat su, yağmur, don ve dış etkenlerden korunmalıdır.



SARFIYAT

Yüzeyin durumuna bağlı olarak; 0,350 kg/m²
(En az 2 kat uygulama önerilir.)



AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ambalaj: 7.5-1 kg ve 15-2 kg Teneke Seti
- Orijinal ambalajında, +5°C / +30°C'de havalandırılmış
- kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Açılmış ambalajlar, ağzı tekrar sıkıca kapatılırsa, en fazla bir hafta süre içinde kullanılmalıdır.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Poliüretan esaslı
Yoğunluğu	1.00 gr/cm
Shore d sertliği	60
Uygulama Sıcaklığı	+10°C / +35°C
Servis Sıcaklığı	+20°C / +85°C
Viskozite	100-200cP
Renk	Mavi
Uzama	>% 200