

MANTO BLOCK-UV

İÇ VE DIŞ CEPHE ISI YALITIM BOYASI



TANIM

Düşük ısı iletkenliğine sahip özel vakumlu mikro kürecikler içeren, elastomerik reçine esaslı ısı yalıtım boyasıdır. Radyan ısının yansıtılmasına yardımcı olur; yüzeyde koruyucu, dekoratif ve suya karşı direnç sağlayan bir kaplama oluşturur.



KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephe duvarları
- Beton ve sıva yüzeyleri
- Mermer ve granit yüzeyler
- Ahşap yüzeyler
- Fayans ve seramik yüzeyler
- Membran ve shingle yüzeyler
- Sac ve metal yüzeyler
- Çatı ve teraslarda uygun yüzeyler



ÖZELLİKLER

- Isı yalıtımına katkı sağlar.
- Vakumlu mikro kürecikler içerir.
- İç ve dış cephelerde kullanılabilir.
- Suya ve dış ortam koşullarına karşı koruyucu kaplama oluşturur.
- Elastomerik reçine esaslıdır.
- Kir tutmayan yüzeyiyle temizliği kolaylaştırır.
- Dekoratif ve koruyucu yüzey oluşturur.



UYGULAMA YÖNTEMİ

- Yüzeyi temizleyin ve onarın.
- Ürünü homojen hale gelene kadar karıştırın.
- İnceltmeden rulo, fırça veya püskürtme ile uygulayın.
- Dış cephede 2–3 kat uygulayın.
- Katlar arasında en az 4 saat bekleyin.
- Kuruyana kadar yağmur ve tozdan koruyun.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Yüzey temiz, sağlam ve uygulamaya hazır olmalıdır.
- Ürün uygulama öncesinde iyice karıştırılmalıdır.
- Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir.
- Özel ve emici olmayan yüzeylerde önceden yapışma testi yapılmalıdır.
- Gerektiğinde yüzeye uygun astar kullanılmalıdır.



SARFIYAT

Ortalama 1 kg/m²

Yüzeyin emiciliğine, pürüzlülüğüne ve uygulama kalınlığına göre değişebilir.



AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ambalaj: 5 kg ve 18 kg kova
- Orijinal ambalajında, uygun depolama koşullarında saklayın.
- Raf ömrü: 1 yıl



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Ürün Tipi	Isı yalıtım boyası
Yapısı	Elastomerik reçine
Katkı	Vakumlu mikro kürecik
Isı iletkenliği	0,023 W/mK
Katlar arası süre	En az 4 saat
Sarfiyat	1 kg/m ²
Raf ömrü	12 ay