

NEM BLOCK

RUTUBET & NEM İZOLASYON KAPLAMA



TANIM

NEM BLOCK, küf, nem ve rutubeti önleyici, uzun ömürlü koruma sağlayan özel formüllü likit kaplama malzemesidir. İç cephe duvar, tavan ve beton yüzeylerde kullanılabilen, solvent ve izosiyanat içermeyen, mat görünümlü su yalıtım kaplamasıdır.



KULLANIM ALANLARI

- Binaların iç kısımlarında, duvar ve tavanlarda
- Yazlıklar, depo ve bodrum katlarında
- Tünel, mahzen ve kiler gibi yoğun nemli ortamlarda
- Banyo, mutfak ve diğer ıslak hacimlerde
- Beton, sıva, tuğla, alçı gibi mineral yüzeylerde



ÖZELLİKLER

- İç cephede her türlü nemli yüzey üzerine rahatlıkla uygulanır.
- Yağ ve alkali içermediğinden beyazlığını korur, sararmaz.
- Duvarlardan gelen nemi ve rutubeti bloke eder, küf ve bakteri üremesini engeller.
- Hızlı kurur.
- İçindeki özel katkıları sayesinde hafif ıslak ve nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Alkali direnci çok yüksektir, dökülmez.
- Yüzeye astarsız mükemmel bir yapışma sağlar.
- Binalarda, özellikle su basmanı seviyesindeki nem ve rutubetin meydana getirdiği hasar ve dökülme problemlerinin çözümünde birebirdir.
- Rahatsız edici kokusu olmadığından uygulamadan kısa süre sonra boyanan alan kullanılabilir.



UYGULAMA YÖNTEMİ

- Yeni boyanacak ince sıvalı yüzey üzerindeki fazla su, bir bez ile alınmalıdır.
- Eski boyalı yüzeylerde sağlam zemin elde edinceye kadar bir zımpara yardımıyla eski kabarmış dokular temizlenmeli, yüzey tozdan arındırılmalıdır.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Zemin sıcaklığının +5°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Fırça veya rulo ile inceltirmeden uygulanır. Gerekirse inceltici ile inceltilebilir.
- 8 saat ara ile iki kat uygulama önerilir.
- Uygulama sonrası yüzey en az 24 saat boyunca su, yağmur, don ve güneş ışığından korunmalıdır.
- Zemin ve ortam koşullarına göre astar kullanılması tavsiye edilir.



SARFIYAT

1,0 kg/m² (tek kat uygulamada)
Önerilen iki kat uygulamada toplam 2,0–3,0 kg/m².



AMBALAJ VE DEPOLAMA

- Ambalaj: 1 kg ve 5 kg teneke
- Orijinal ambalajında, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda; güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
- Açılmış ambalajlar, ağızları tekrar sıkıca kapatılırsa en fazla bir hafta süre içinde kullanılmalıdır.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Likit kaplama
Shore A sertliği	30 ± 5
Renk	Beyaz
Uygulama sıcaklığı	En az 2 kat
Servis sıcaklığı	-20°C / +80°C
Son kuruma	24 saat
Su basıncına dayanımı	4 psi (0,28 kg/cm ²)