

ZIRH BLOCK

DIŞ CEPHELER İÇİN SU BAZLI, ŞEFFAF SU İTİCİ EMPRENYE MALZEMESİ



TANIM

ZIRH BLOCK, dış cepheler için geliştirilmiş, su bazlı, şeffaf su itici emprenye malzemesidir. Beton, doğal taş, tuğla, harç, kiremit ve benzeri yüzeylere nüfuz ederek su emilimini önler, yüzeyleri nem, kir ve dış etkenlere karşı korur. Yüzeyin doğal görünümünü değiştirmeden uzun süreli koruma sağlar.



KULLANIM ALANLARI

- Beton, siva ve taş yüzeyler
- Tuğla, doğal taş, kiremit, harç
- Yol, köprü ve bina dış duvarları
- Tarihi yapılar ve taş cepheler
- Bahçe duvarları, istinat duvarları
- Siva, gaz beton, briket yüzeyler
- Teras, çatı ve açık mekanlar



ÖZELLİKLER

- Su itici özelliğe sahiptir.
- Yüzey derinliklerine nüfuz eder.
- Solvent içermez, çevre dostudur.
- Yüzeyin doğal görünümünü değiştirmez.
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Renk değiştirici etki sağlamaz.
- Donma-çözülme çevrimlerine karşı koruma sağlar.
- Uzun ömürlü ve nefes alabilen yüzeyler oluşturur.



UYGULAMA YÖNTEMİ

Yüzey Hazırlığı

- Uygulanacak yüzey temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır.
- Yüzeydeki kir, yağ, boya, silikon ve gevşek parçalar arındırılmalıdır.
- Gerekli durumlarda yüzey tamirleri yapılmalıdır.

Uygulama

- Ürün kullanıma hazırdır, inceltmeden uygulanır.
- Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.
- En iyi sonuç, 2-3 kat uygulama ile elde edilir.
- Katlar arasında 5-10 dakika beklenmelidir.



UYGULAMA KOŞULLARI

- Zemin sıcaklığının +5°C altında ve +35°C üzerinde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey kuru, sağlam ve temiz olmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzey en az 24 saat su, yağmur, don ve dış etkenlerden korunmalıdır.
- En iyi performans +5°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda olur.



SARFIYAT

0,400 kg/m² (2 kat halinde)

Yüzeyin emiciliğine göre değişkenlik gösterir.



AMBALAJ VE DEPOLAMA

- 5 kg ve 10 kg plastik ambalaj.
- Orijinal ambalajında +10°C / +30°C'de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında açılmamış ambalajın raf ömrü 12 aydır.
- Donmaya karşı korunmalıdır.



GÜVENLİK

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Malzeme yapısı	Su bazlı silan
Raf ömrü	12 ay
Tam Kürlenme	7 gün
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Uv Dayanımı	Yüksek
Katlar arası bekleme	5 - 10 dakika
Renk	Şeffaf
Su Geçirmezlik	Var